

セット梱包された粉体と混和液を混ぜるだけで塗れる・・・
作業性抜群のカラーモルタル！

日本建築仕上材工業会

F☆☆☆☆

テクノカラーFW


【受注生産型】

◎薄塗り (3～7mm)

◎床・壁用

◎駐車場OK (5mm～)

◎繊維配合済



メープルホームズ 神戸

テクノカラーシリーズに
 「FW」タイプが新登場！
 薄塗り仕様で、床にも壁にも使えます。
 仕上げ方法も、平滑コテ仕上げだけでなく、
 スタッコ風などの各種コテ仕上げ、刷毛引き仕上げ等
 様々なバリエーションに対応が可能です。

■ カラーバリエーション: 全66色




※印刷の為、実際の色とは異なります。別途カラーサンプルでご確認ください。
 なお、カラーサンプルにつきましては、コテ平滑仕上げのみとさせていただきます。

■ 塗り厚: 3～7mm

※最低塗り厚は以下の厚み以上をお守りください。

施工部位	歩行床・壁	3mm～
	駐車場	5mm～
仕上げ方法	刷毛引き仕上げ	3mm～
	コテ粗面仕上げ	
	コテ平滑仕上げ	4mm～




※テクノカラーFWは白華現象の起こりにくい配合設計になっておりますが、セメントが主原料の製品ですので、使用方法や環境(天候・気温・湿度など)によって多少白華現象が生じることもあります。

標準仕様

工程	材料名	1 mあたりの標準使用量	施工厚 (mm)	荷姿
下地処理	コンクリート又はモルタル表面の欠損部処理・付着阻害物除去を行い、対象面の清掃を行ってください。			
プライマー工	テックス7	0.1~0.15kg	—	0.5・1.5kg/瓶、18kg/缶
カラーモルタル塗付工	テクノカラーFW	約6kg	3.0	24kg/セット (粉体20kg、混和液4kg)
		約8kg	4.0	
		約10kg	5.0	

※ 表面保護・汚れ防止目的のコーティングが必要な場合は、別途「テクノコート」を塗布してください。
 ※ 駐車場(普通乗用車まで)にご使用の場合、厚みは5mm以上となります。但し、健全な下地の上に塗ってください。



テックス7を塗布



テクノカラーFWの練り混ぜ
(混和液3.6~4.0kgの範囲で調整)



テクノカラーFWの塗り付け



養生し、完了

※詳細の施工方法につきましては、別途施工要領書をご参照ください。

製造元



High-Quality & Trust
テクノスジャパン株式会社

■本社 社/〒673-0028 明石市硯町3丁目4番7号 TEL(078)924-1234(代)

販売元



日本ジッコウ株式会社

■本社 社/〒651-2116 神戸市西区南別府1丁目14番6号 TEL(078)974-1141(代)
 ■東京支店/〒130-0012 東京都墨田区太平3丁目11番10号 TEL(03)5608-3811(代)
 ■東北営業所/〒982-0011 仙台市太白区長町1丁目6-5-502 TEL(022)248-2611(代)
 ■中部営業所/〒460-0003 名古屋市中区錦3丁目1番30号 TEL(052)231-6864(代)
 ■中国営業所/〒731-0113 広島市安佐南区西原3丁目-16-22 TEL(082)850-3131(代)
 ■四国営業所/〒790-0038 松山市和泉北1丁目1番3号 TEL(089)941-3699(代)
 ■九州営業所/〒815-0031 福岡市南区清水4丁目7番29号 TEL(092)512-2248(代)

販売店