

ジックレジン J E – 2 P M 工法

ジックレジン J E – 2 P M 工法は、コンクリートの中性化防止、防水、及び予防的防食対策などに適用する防食・防水設計仕様として、良好な機能を有するエポキシ樹脂系防食・防水被覆工法です。

特 長

1. コンクリートとの含水状態に左右されず、乾・湿両面に安定した接着性を発揮します。
2. 硬化後の被覆層は、透水抵抗性に優れるとともに、コンクリートの中性化を防止します。
3. 硫化水素の発生濃度等が低い場合でも、硝化、または滅菌用塩素などの作用により劣化を受ける可能性のある、コンクリートの予防的防食対策として有効です。


対象施設

- ◎ 下水道関連施設
汚泥消化槽の液相部、エアレーションタンク、最終沈殿池、雨水ポンプ場施設など
- ◎ 下水道類似施設、し尿処理施設
廃棄物・ゴミ処理施設など
 - ・予防的防食、防水、及び中性化防止を必要とするコンクリート製施設・部位

仕 様

工程	使用材料名	塗り重ね間隔(20°C) (前工程終了後)	標準使用量 (kg/m ²)	設計厚さ (mm)
表面処理	軸体の欠陥部処理・防水処理・付着阻害物の除去が完了していることを確認しサンディング・高圧水等により表面処理を行う。			
素地調整	ジックレジン HE 104X	短期間に	1.0	—
上塗り①	ジックレジン E 301T	15時間以上 7日以内	0.2	0.2 以上
上塗り②	ジックレジン E 301T	15時間以上 7日以内	0.2	

J E - 2 PM工法断面図



防食被覆工法の規格性能

項目	規 格	試験結果
被 覆 の 外 観	被覆にしわ・むら・はがれ・われのないこと	適合
コンクリートとの接着性	標準状態 1.5 N/mm ² 以上	適合
	吸水状態 1.2 N/mm ² 以上	適合
耐 酸 性	p H 3の硫酸水溶液に30日間 浸漬しても、被覆にふくれ、われ、 軟化、溶出がないこと	適合
耐 ア ル カ リ 性	水酸化カルシウム飽和水溶液に 30日間浸漬しても被覆にふく れ・われ・軟化・溶出がないこと。	適合
透 水 性	透水量が0.30 g以下	適合

○ 適用品質規格：日本下水道事業団 下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法A種の品質規格