



ジックレジンJE-PM1プライ工法

ジックレジン JE-PM-1 プライ工法は、厳しい腐食環境に曝されるコンクリートに適用する防食設計仕様として、優れた保護機能を有するエポキシ樹脂系防食被覆工法です。

特長

1. コンクリートとの含水状態に左右されず、乾・湿両面に安定した接着性を発揮します。
2. ガラス繊維で強化された防食被覆層は、強固で均質な、保護層を形成し、コンクリートを腐食環境から確実に遮断します。
3. 農業集落排水関連施設の過酷な腐食環境(pH4未満)に対して十分な耐食性能を有します。

対象施設

◎ 農業集落排水関連施設

沈殿分離槽第2室・嫌気性ろ床槽第1室・第2室・第3室、接触ばっ氣槽第1室・最初沈殿池・脱離液槽・汚泥受槽・汚泥循環槽気相部、脱離液槽・汚泥受槽液層部など

◎ 下水道類似施設、し尿処理施設
廃棄物・ゴミ処理施設など


・pH4未満の腐食環境となるようなコンクリート製施設・部位

仕様

工程	使用材料名	塗り重ね間隔(20°C) (前工程終了後)	標準使用量 (kg/m ²)	設計厚さ (mm)
表面処理	軸体の欠陥部処理・防水処理・付着阻害物の除去が完了していることを確認し、サンディング・高圧水等により表面処理を行う。			
素地調整	ジックレジン HE104X	表面処理後 短期間に	1.0	—
補強層	ジックレジン E301T	15時間以上 7日以内	0.3	0.7以上
	ガラスクロス		1.1m ² /m ²	
	ジックレジン E301T		0.3	
上塗り①	ジックレジン E301T	15時間以上 7日以内	0.2	0.7以上
上塗り②	ジックレジン E301T	15時間以上 7日以内	0.2	

※手引き設計厚さ例……0.7mm以上。

ジックレジン JE-PM-1 プライ工法断面図



防食被覆工法の規格性能

項目	規 格		試験結果
基本的な性能	耐硫酸性	10%の硫酸水溶液に45日間浸漬しても、被覆にふくれ、割れ、軟化、溶出がないこと	適合
	遮断性	硫黄侵入深さ 10%の硫酸水溶液に120日間浸漬した時の硫黄侵入深さが被覆の設計厚さに対して10%以下であること、かつ、 $200\mu\text{m}$ 以下であること	適合
		透水性 透水量が0.20g以下	適合
	初期接着性 (14日養生)	標準状態 2.0N/mm ² 以上	適合
		吸水状態	適合
	初期接着性 (28日養生)	標準状態 2.0N/mm ² 以上	適合
		吸水状態	適合
	温水浸漬後の接着性	標準状態 2.0N/mm ² 以上 ふくれ、はがれがないこと	適合
		吸水状態	適合
	冷熱繰り返し後の接着性	標準状態 2.0N/mm ² 以上 ふくれ、はがれがないこと	適合
		吸水状態	適合
塗布型ライニング工法に必要な性能	外観性	被覆にしづ、むら、はがれ、割れのないこと	適合
	耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと	適合

○品質規格：一般社団法人 地域環境資源センター 農業集落排水施設のコンクリート防食の手引き

塗布型ライニング工法の品質規格 3種