

耐硫酸性 Z モルタルARは、優れた施工性・硬化特性・耐久性を有するとともに、耐硫酸性能を付与したプレミックスタイプ・厚塗り用の繊維強化形補修用モルタルです。

特 長

1. 日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」に規定する断面修復用モルタルの品質規格に適合します。
2. 東京都下水道局「コンクリート改修技術マニュアル」に規定する補修用モルタル材の品質規格に適合します。
3. 耐久性
 - 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により、硫酸等の侵食環境でも優れた耐久性を発揮します。
 - 硬化物は密実で透水性が低く、耐久性に優れています。
 - 硬化物は優れた耐磨耗性を発揮します。
4. 硬化特性
 - 無収縮で高い強度を発現します。
 - 硬化時の硬化収縮によるひび割れがありません。
5. 施工性
 - 従来のセメント系補修材で、数回の塗り重ね作業を必要とした施工厚さ(天井面:20mm・垂直面:40mm)を一回の吹付け、またはコテ塗り作業で施工できます。
 - 吹付け作業において、跳ね返り損失(リバウンドロス)が小さく、コテ塗り作業も良好です。

用 途

- 下水・汚水・し尿・廃棄物処理施設等の侵食作用を受けるコンクリートの維持・補修
- 塩害被災構造物、海水侵食構造物の維持・補修
- 送水隧道等の耐磨耗性を要求されるコンクリートの維持・補修
- 破損したコンクリート・モルタル部位の補修

使用 方法

1. 施工するコンクリート面は、健全な部分が露出するまで劣化したコンクリートを除去して下さい。
2. 鉄筋が発錆している場合には、防錆処理を施して下さい。
3. 施工するコンクリート面にプライマーとしてテックス7を均一に塗付して下さい。
4. 均一に練混ぜたZモルタルARを吹付け、またはコテ塗り施工により所定の厚さに仕上げして下さい。塗り重ねで所定の厚さに仕上げる場合には、塗り重ね面をモルタル塗布直後にクシ目ゴテ等で目粗して塗り重ねて下さい。
5. コテ仕上げ後の養生は、急激な乾燥・温度変化・凍結・結露等の可能性がある場合には、適切な処置を行って下さい。

使用上の注意事項

1. 製品の取扱いは、セメントに準じて行って下さい。
 2. 破袋または開封後、放置した製品は使用しないで下さい。
 3. 練混ぜ水には、飲料水または上水道水を使用して下さい。
 4. 製品が皮膚に触れた場合などには、セメントと同様に処置して下さい。
- 注) 取扱いに関する詳細な注意事項は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

荷 姿

- 25kg/防湿袋入り

標 準 仕 様

1袋当りの標準練り上がり量			標準施工厚さ		1㎡当りの標準配合	
ZモルタルAR (kg)	水 (ℓ)	練り上がり量 (ℓ)	1回当りの施工厚さ (mm)	1袋(25kg)当りの施工面積 (㎡)	ZモルタルAR (kg)	水 (ℓ)
25	5.2	約13.7	壁面 10~40 天井 10~20	10mm厚:約1.37 20mm厚:約0.69	1,825(73袋)	379.6

注)練混ぜ水量は、施工時の気温・施工法等によって変化します。1袋(25kg)当り 5.0~5.5ℓの範囲で調整して下さい。

物 性・性 能

項 目		品質規格	結 果
曲げ強度 (N/mm ²)	材齢 3日	3.0以上	適 合
	材齢 28日	7.0以上	適 合
圧縮強度 (N/mm ²)	材齢 3日	25以上	適 合
	材齢 28日	45以上	適 合
接着性 (N/mm ²)	材齢 28日	1.5以上	適 合
長さ変化率 (%)	材齢 28日	-0.1以上	適 合
耐酸性	5%硫酸浸漬重量変化率 (%)	28日浸漬後 ±10以内	適 合
硫酸浸透深さ (mm)	28日浸漬後	3.0以下	適 合
施工性		1回の塗厚:1cmが可能なこと	適 合

注)品質規格は日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル」断面修復用モルタルの品質規格

項 目		品質規格	結 果	
強度特性	圧縮強度 (N/mm ²)	材齢 3日	25以上	適 合
		材齢 28日	45以上	適 合
	曲げ強度 (N/mm ²)	材齢 3日	3.0以上	適 合
		材齢 28日	7.0以上	適 合
密度特性	(浸透拡散抵抗性)硫酸浸透深さ (mm)	28日浸漬後	3.0以下	適 合
無収縮性	(耐ひびわれ性)長さ変化率 (%)	材齢 28日	-0.1以上	適 合
接着安定性	コンクリート下地との接着性 (N/mm ²)	材齢 28日	1.5以上	適 合
耐環境性	(耐硫酸性)重量変化率 (%)	28日浸漬後	±10以内	適 合
施工性	1回の塗り厚	1cmが可能なこと	適 合	

注)品質規格は東京都下水道局「コンクリート改修技術マニュアル」補修用モルタルの品質規格