

テックスIIは、EVA（エチレン-酢酸ビニル共重合体）系のエマルジョンで、ZモルタルARIIの施工に用いる吸水防止材です。

テックスIIには、接着性のほか耐水性、耐アルカリ性などの優れた性能があります。

## 特 長

1. 下地コンクリート面に刷毛、噴霧器等の吹付け用機材で容易に塗布できます。
2. 耐水、耐アルカリ性に優れ安定した接着性を発揮します。
3. 下地コンクリートの吸水を低減し、ZモルタルARIIのドライアウトを防止します。

## 性 状

外観	主成分	固形分(%)	粘度(mPa·S, 25℃)	密度(g/cm <sup>3</sup> , 20℃)	pH
乳白色液体	変性エチレン-酢酸ビニル共重合体	30±2	200以下	1.00±0.1	7.5±2.5

## 使 用 方 法

1. 塗布面に付着している油類、塵埃、脆弱層を除去し、洗浄、乾燥させた後に塗布して下さい。
2. 水で2倍に希釈（本材：水=1：1）して使用して下さい。
3. 吹付け、刷毛等により塗布して下さい。
4. 塗布量の目安は100～150g/m<sup>2</sup>です。

## 物 性

希釈液塗布量 (g/m <sup>2</sup> )	ZモルタルARII塗布までの オープンタイム	付着強度 (N/mm <sup>2</sup> )	
		材齢7日	材齢28日
100	4時間	2.07	2.28
	1日	2.04	2.38

備考) 試験条件: 試験室条件=20℃。60%R,H室内  
ZモルタルARII施工厚さ20mm

### 施工上の注意事項

1. 塗布量の過大な増減は、付着低下の原因になる場合がありますので均一に塗布して下さい。
2. 塗布した希釈液の造膜時間は、季節、温度、風等の影響で多少異なります。ZモルタルARⅡの塗布は造膜後（常温で4時間）に行ってください。
3. 塗布後凍結するような環境では使用を避けて下さい。
4. 使用前に容器をよく振ってからご使用下さい。また、使用後は缶を密封して下さい。

### 取扱上の注意事項

1. 本商品は、直射日光を避け5℃～35℃の室内で保管し、冬季は凍結させないで下さい。
2. 取扱いに当たっては、マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
3. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗顔した後専門医の診察を受けて下さい。
4. 飲み込んだ場合は、塗料の水を飲ませ、吐かせた後専門医の診察を受けて下さい。

### 荷 姿

○8kg（4kg×2缶）ダンボール箱入り