

断面修復材用吸水防止材

テックスⅡ

テックス II は、EVA(エチレン一酢酸ビニル共重合体)系のエマルジョンで、ZモルタルAR II の施工に用いる吸水防止材(プライマー)です。

テックスⅡには、接着性のほか耐水性、耐アルカリ性などの優れた性能があります。

特 長

- 1. 下地コンクリート面に刷毛、噴霧器等の吹付け用機材で容易に塗布できます。
- 2. 耐水、耐アルカリ性に優れ安定した接着性を発揮します。
- 3. 下地コンクリートの吸水を低減し、ZモルタルARⅡのドライアウトを防止します。

外観	主成分	固形分(%)	粘度(mPa·S、25℃)	密度(g/cm³、20℃)	рΗ
乳白色液体	変性エチレン一酢酸ビニル共重合体	30±2	200以下	1.00 ± 0.1	7.5±2.5

使 用 方 法

- 1. 塗布面に付着している油類、塵埃、脆弱層を除去し、洗浄、乾燥させた後に塗布して下さい。
- 2. 水で2倍に希釈(本材:水=1:1)して使用して下さい。
- 3. 吹付け、刷毛等により塗布して下さい。
- 4. 塗布量の目安は100~150g/㎡です。

物性

希釈液塗布量	ZモルタルARⅡ塗布までの オープンタイム	付着強度(N/m㎡)		
(g/m²)		材齢7日	材齢28日	
100	4時間	2.07	2.28	
100	1日	2.04	2.38	

備考) 試験条件:試験室条件=20℃。 60%R,H室内 ZモルタルARII施工厚さ20mm



施工上の注意事項

- 1. 塗布量の過大な増減は、付着低下の原因になる場合がありますので均一に塗布して下さい。
- 2. 塗布した希釈液の造膜時間は、季節、温度、風等の影響で多少異なります。ZモルタルARⅡの 塗布は造膜後(常温で4時間)に行って下さい。
- 3. 塗布後凍結するような環境では使用を避けて下さい。
- 4. 使用前に容器をよく振ってからご使用下さい。また、使用後は缶を密封して下さい。

取扱上の注意事項

- 1. 本商品は、直射日光を避け5℃~35℃の室内で保管し、冬季は凍結させないで下さい。
- 2. 取扱いに当たっては、マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用して下さい。
- 3. 目に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗顔した後専門医の診察を受けて下さい。
- 4. 飲み込んだ場合は、塗料の水を飲ませ、吐かせた後専門医の診察を受けて下さい。

荷姿

○8kg (4kg×2缶) ダンボール箱入り