

品質保証規格書

兵庫県明石市硯町3丁目4-7

テクノスジャパン株式会社



品名

アタックモルタル MA-100

品質保証責任者

(役職)

(氏名)

テクノスジャパン株式会社

部長

岸本 英之

(印)

品質項目

品質規格

適用規格

容器中での状態

かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること

練り上り状態

定められた調合比率で混合したとき、均質に混合すること

作業性

タレ

コテ塗り作業時にタレが生じないこと

吸い込み

コテ塗り作業時に吸い込みによる支障がないこと

練り混ぜ直後のコテ塗り

練り混ぜ直後のコテ塗り作業に支障がないこと

練り混ぜ30分後のコテ塗り

練り混ぜ30分後のコテ塗り作業が可能なこと

社内規格による

硬化後の外観

標準品と差異がないこと

硬化乾燥時間

18時間以内

フロー値(mm)

140±10

JIS R 5201に準拠

付着強さ

14日

(N/mm²)

1.5以上

建研式接着力試験器による

曲げ強さ

7日

(N/mm²)

4.0以上

28日

7.0以上

JIS R 5201に準拠

圧縮強さ

7日

(N/mm²)

30以上

28日

45以上

注)使用水量: アタックモルタルMA-100×18%

(特記事項)