

品質保証規格書

日本ジッコウ株式会社
神戸市西区南別府 1-1-4-6



品名		マジカル S P - 3	
項目		品質規定	試験方法
容器の中での状態		混和液、粉体とも、異物の混入が無いこと	社内規格
混合性		定められた調合比率で混合したとき、均質に混合すること	社内規格
作業性		作業に支障がないこと	社内規格
硬化時間		1時間以上3時間以内 (23℃)	社内規格
曲げ強さ (N/mm ²)	28日	4.0以上	社内規格
圧縮強さ (N/mm ²)	28日	24以上	社内規格
備考		配合比 粉体：混和液：水＝20：2：3	