


試験成績表

兵庫県明石市硯町3丁目4-7

テクノスジャパン株式会社



製品名： 水中モルタル

項目	材齢	試験値	試験方法
フロー値(mm)		120	JIS R 5201
単位容積質量(Kg/m ³)		2129	JIS A 1116
曲げ強さ(N/mm ²)※	28日	6.1	JIS R 5201
圧縮強さ(N/mm ²)※	28日	51.1	

※曲げ強さ、圧縮強さは水中にて作製した供試体の数値

使用水量 水中モルタル×18%