

品質保証規格書

日本ジッコウ株式会社
神戸市西区南別府1-14-6



品名 ZモルタルMY-300S

項目	品質規定	試験方法
JISフロー	200±20 mm	JIS R 5201
90 μ 残分	49.0~53.0% (水篩)	社内規格
軟度	5 mm以上	JIS R 5201
圧縮強さ (N/mm ²)	7日 20.0以上	JIS A 1171
	28日 45.0以上	
曲げ強さ (N/mm ²)	7日 6.0以上	JIS A 1171
	28日 8.0以上	
備考	試験条件：20℃、湿度65%以上で養生。 配合：（粉体：水=25：4.2）で練り混ぜ。	