試　験　成　績　表

令和６年４月１日
神戸市西区南別府１丁目１４番６号
日本ジッコウ株式会社

品　名：ジックシール E-１６
　　ジックシール P

項　　目	試験条件		試験方法	成　　績
H 型引張接着力	硬化条件 23℃・14 日間	５℃測定	JIS A 5757 準拠	引張強度　3.3N/mm² 伸 び 率　32%
		23℃測定		引張強度　2.0N/mm² 伸 び 率　73%
曲 げ 接 着 力	硬化条件 23℃・14 日間	23℃測定	JIS R 5201 準拠	接 着 力　10.0N/mm²
圧　縮　強　度	硬化条件 23℃・14 日間	23℃測定	JIS K 6911 準拠	強　　度　1.1N/mm² ※26%圧縮時の強度
耐　薬　品　性	硬化条件 23℃・7 日間 浸漬条件 23℃・7 日間	水道水	JIS K 5600 準拠	異常なし
		5% $Ca(OH)_2$		異常なし
		5% H_2SO_4		異常なし
		5% HCl		異常なし