試　験　成　績　表

令和６年４月１日
神戸市西区南別府１丁目１４番６号
日本ジッコウ株式会社

品　名：ジックシール E-９W

項　　目	試験条件		成　　績
引張強度と伸び率（H型引張接着力）	硬化条件 23℃・14日間	23℃測定	引張高度　２．９N／m㎡ 伸び率　１１．４％
曲げ接着性	接着条件	養生条件	曲げ接着強度 N/m㎡
	乾燥面	気中７日	１２．３
	湿潤面	湿潤７日	９．７
	水中	水中７日	４．７
曲げ強度	硬化条件 23℃・14日間	23℃測定	曲げ強度　１４．７ N/m㎡
耐薬品性	硬化条件 23℃・14日間 浸漬条件 液温・23℃ 期間・7日間	水道水	異常なし
		海水	異常なし
		5% NaOH	異常なし
		5% H_2SO_4	異常なし
		5% HCl	異常なし