

エポキシ樹脂パテ状補修材

ジック パテ

めんどろな計量不要、手軽に持ち運べる便利なポケットサイズ…

Jic putty

超速硬化型…硬化20分

JP-20

(スティックタイプ)


速硬化型…硬化120分

JP-120

(ラミネートタイプ)

使用方法

ジック パテ JP-20




必要な量だけ、カッターナイフ等で切り取ります。残りは、フィルムで包んで保存してください。


粘土をこねる要領で1~2分間混ぜ合わせます。均一な「クリーム色」になったら使用できます。

2分以内に使ってください。約20分で硬化します。


ジック パテ JP-120



必要な量だけ、カッターナイフ等で切り取り、主剤及び硬化剤(1:1)を袋から取り出します。残りは、袋を包んで保存してください。



粘土をこねる要領で混ぜ合わせます。均一な「グレー色」になったら使用できます。



30分以内に使ってください。約120分で硬化します。

- ゴム・ポリエチレンなどの保護手袋を着用して下さい。
- ほとんどの材質の表面に接着することができますが、接着部分を研磨するか、やすりをかけるなどして、表面を粗くしておきますと、より接着効果が高まります。
- 水を使うことによって、パテの固さを自由に調整することができます。又、硬化前に水をつけた指か、湿った布でパテの端回りをこする様に仕上げれば、密着性が高まります。
- 厳冬期には、袋のまま、お湯で温めて使用すると混合・施工が容易にできます。
- ジックパテJP-20は、混ぜ合わせてから、およそ2分で硬化が始まりますので補修は、硬化前に手際よく行ってください。
- ジックパテJP-20は、硬化しておよそ1時間後には、ドリルで穴を開けたり、タッピングしたり、機械類の部品として利用することもできます。
- ポリエチレン・ポリプロピレンに対してのご使用はお薦めできません。
- ジックパテJP-20およびJP120のご使用後は、石鹼でよく手を洗って下さい。

用 途




配管の修理

各種パイプ類の水・蒸気・薬品・油等の漏れ、パイプの接続。



電気関係

芯線の被覆、絶縁、セラミックコネクタの補修。




石材・タイルの修理

陶器、石材のひび割れ充填、床、壁のタイル、石材の欠落修理



自動車の修理

金属部分修理、小さなへこみの充填、油タンク、ラジエーター等の亀裂修理。



水中での修理

コンクリートのプール、水槽等亀裂修理、目地充填。



機械の部品作成

摩耗個所の修復、ネジ山の回復、ボルト、ナットの作成。



建物の修理

洗面所、浴室、台所の水まわりの修理、コンクリートのクラック、塗装の下地調整。

物 性

項 目	物性値	測定方法
圧 縮 強 度	810kg/cm ²	JIS K-6911
曲 げ 強 度	495kg/cm ²	JIS K-6911
引 張 強 度	229kg/cm ²	JIS K-6911
接着強度(鉄/鉄)	126kg/cm ²	JIS K-6850
		—

荷 姿

ジック パテ JP-20

主剤・硬化剤が1本のスティックタイプ
1本 120g・12ヶ入/箱

ジック パテ JP-120

長期保存できるラミネート包装タイプ
主 剤 250g } 500gセット・40セット入/箱
硬化剤 250g }



本 社 神戸市西区南別府1丁目14番6 〒651-2116 ☎(078)974-1388(代) FAX(078)974-1392
 技術研究所 兵庫県明石市硯町3丁目4番7号 〒673-0028 ☎(078)920-1115(代) FAX(078)920-1116
 東京支店 東京都台東区東上野3丁目3番13号 プラチナ第2ビル2F 〒110-0015 ☎(03)6803-2287(代) FAX(03)6803-2297
 東北営業所 仙台市青葉区木町通2丁目2番8号第6ダイワビル4F 〒980-0801 ☎(022)796-5312(代) FAX(022)796-5313
 中部営業所 名古屋市西区則武新町4丁目3番12号 〒451-0051 ☎(052)433-1350(代) FAX(052)433-1351
 大阪営業所 大阪市福島区吉野1丁目20番30号702 〒553-0006 ☎(06)6486-9797(代) FAX(06)6486-9798
 中国営業所 広島市安佐南区中筋3丁目27番26号 〒731-0122 ☎(082)831-7505(代) FAX(082)831-7506
 四国営業所 松山市北井門2丁目1番16号 〒791-1105 ☎(089)905-3833(代) FAX(089)905-3834
 九州営業所 福岡市南区清水4丁目7番29号 〒815-0031 ☎(092)512-2248(代) FAX(092)541-6331