

# 品質保証規格書

日本ジッコウ株式会社  
神戸市西区南別府1-14-6



品名		アンカーエポTS	
項目	品質規定		試験方法
外観	主剤	無色～淡黄色透明液体 異物混入の無いこと	目視
	硬化剤	黄色～褐色透明液体 異物混入の無いこと	目視
粘度 (Pa・s/23℃)	主剤	1.4±0.4	JIS K6833 BM型粘度計3号ローター60回転値
	硬化剤	0.03±0.02	JIS K6833 BM型粘度計2号ローター60回転値
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	主剤	1.1±0.1	JIS K6833 比重カップ法
	硬化剤	1.0±0.1	JIS K6833 比重カップ法
可使時間 (分/23℃)	65±20		最高発熱温度到達時間×0.6 (100gスケール)
備考	S : 夏型		

# 品質保証規格書

日本ジッコウ株式会社  
神戸市西区南別府1-14-6



品名		アンカーエポTW	
項目		品質規定	試験方法
外観	主剤	無色～淡黄色透明液体 異物混入の無いこと	目視
	硬化剤	黄色～褐色透明液体 異物混入の無いこと	目視
粘度 (Pa・s/23℃)	主剤	0.7±0.4	JIS K6833 BM型粘度計3号ローター60回転値
	硬化剤	0.03±0.02	JIS K6833 BM型粘度計2号ローター60回転値
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	主剤	1.1±0.1	JIS K6833 比重カップ法
	硬化剤	1.0±0.1	JIS K6833 比重カップ法
可使時間 (分/23℃)		20±10	最高発熱温度到達時間×0.6 (100gスケール)
備考		W：冬型	